



Nettoyer et entretenir des revêtements par pulvérisation

Une recommandation d'IGP Pulvertechnik AG concernant le nettoyage de revêtements organiques

Information Technique IT 108

Les directives suivantes s'appliquent pour le nettoyage de revêtements organiques.

Nettoyage de façades en métal, assurance qualité RAL – GZ 632 www.grm-online.de

Entretien et nettoyage de façades en métal, directive CSFF 61.01 www.szff.ch

Recommandation de nettoyage pour la poudre de revêtement avec «effet mica perlé» www.igp.ch / Information technique TI 106.

Méthode pratique

Lavage avec beaucoup d'eau. Nettoyage avec une solution d'agent mouillant et à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. Rincer et sécher.

Méthode spéciale selon le type d'encrassement

Retirer les graisses à l'aide d'une solution d'agent mouillant concentrée, d'alcool ou de tensioactifs après un court temps de réaction.

Les traces calcaires, résidus de mortier et éclaboussures de ciment se retirent à l'aide d'un vinaigre de nettoyage dilué (9.6%).

Traiter les traces de silicone et résidus de colle à l'aide d'un dissolvant de silicone.

Traiter les salissures indéfinissables et taches éventuellement avec un nettoyant pour façade (p. ex. Ambruch2 www.ambruch.de) ou Power Wipes www.interflon.net.

Remarques

Veuillez prêter une attention toute particulière aux revêtements avec effet métallisé, mica perlé et mat complet. Il convient de ce fait vérifier que les mesures mentionnées dans les méthodes spéciales n'entraînent pas de dommages sur la surface.

Nettoyage contrôlé de façades métalliques

Entreprises contrôlées en Suisse www.szff.ch

Totalement interdit

Nettoyants contenant des solvants, diluants, de l'acétone, des hydrocarbures chlorés, etc. Acides, solutions alcalines, nettoyants fortement alcalins, produits ou outils abrasifs.



IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Telefon +41 (0)71 929 81 11
Telefax +41 (0)71 929 81 81
www.igp.ch
verkauf@igp.ch
www.doldgroup.com